

Datenblatt AQ-VA/1514

DICHTKLEBER 640

Konstruktionskleber

Basis:	Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere
Shore-A-Härte:	40 ± 5 (ISO 868)
Rückstellvermögen:	> 60% DIN EN ISO 7389
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C (Dauerbelastung)
Zugkraft:	1,47 N/mm ² (gemäß DIN EN ISO 8339)
Bruchdehnung:	~ 190% (gemäß DIN EN ISO 8339)
Verarbeitungstemperatur:	untere +5°C, obere +35°C
Hautbildungszeit:	ca. 7-10 min. (23°C/50% RLF)
Durchhärtung:	nach 24h 3-4mm; nach 48h 5-6mm; (23°C/50% RLF)
Farbe:	grau
Lagerfähigkeit:	12 Monate in Originalverpackung, bei kühler und trockener Lagerung
Lieferform:	Kartuschen à 310 ml Kartons à 20 Kartuschen

Herstellerangaben nach internen und externen Prüfberichten, Irrtum und technische Weiterentwicklung vorbehalten